HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL

HORIPOOL BASE

Revêtement en phase aqueuse à base de résine acrylique, blanc, mono-composant. Forme une membrane élastique, imperméable et résistante aux UV, aux huiles solaires, à l'eau chlorée et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

HORIPOOL BASE est une peinture de revêtement en phase aqueuse à base de résine acrylique, destinée à la protection des piscines et bassins en béton. Elle forme une membrane imperméable, élastique et résistante aux rayons UV, aux produits de traitement des piscines, à l'eau salée et chlorée, ainsi qu'aux températures extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

Revêtement de protection pour bassins et piscines
Convient aux surfaces en béton et mortier de ciment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.3 ± 0.05 g/cm³
Temps de séchage	4 à 6 h
Rendement / Consommation	0.8 à 1 kg/m²

AVANTAGES

- Excellente stabilité de teinte blanche
- Haute résistance au vieillissement et au farinage
- Très bonne résistance à l'eau douce, salée et chlorée
- Résiste aux huiles de protection solaire
- Facilité de nettoyage et de désinfection

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Nettoyer toute la surface avec un jet d’eau ou d’air comprimé.

Éliminer la laitance par un traitement mécanique approprié (ponçage, sablage, etc.).

Sur supports tendres ou peu cohésifs, dépoussiérer par aspiration ou lavage sous pression.

Reboucher les cavités avec un mastic spécial piscine.

Appliquer un enduit de lissage si nécessaire pour obtenir une surface régulière et éviter le cloquage.

En cas de surface huileuse, calcaire ou encrassée, effectuer un nettoyage soigné ou un ponçage fin pour garantir une bonne adhérence.

Application :

Préparer soigneusement la surface : nettoyage, sablage ou ponçage

Supprimer la laitance par méthode mécanique adaptée

Reboucher les cavités avec mastic spécial piscine

Appliquer un enduit de lissage si nécessaire pour régulariser la surface

Nettoyage préalable en cas de présence de calcaire, salissure ou huile

Ponçage ou micro-rugosité recommandée pour surfaces trop lisses

Consommation :

Entre 0,8 à 1 kg/m² selon la porosité et la rugosité du support ainsi que le mode d’application.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage à l’eau claire, immédiatement après usage

Stockage & Conservation :

Stable 2 ans dans son emballage d’origine

À conserver à l’abri du gel et de la lumière directe

Sécurité & Précautions :

- ! Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- ! Utiliser dans un espace bien ventilé.
- ! Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements appropriés pendant l’application.
- ! Éviter tout contact prolongé avec la peau et les yeux.
- ! Tenir hors de portée des enfants.
- ! Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d’eau.