HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL

HORIPOOL PRIMAIRE

Revêtement d'étanchéité primaire à base de résine acrylique pour supports en milieu humide. Forme un film élastique et imperméable, favorisant l'adhérence des finitions. Résiste aux UV et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Revêtement d'étanchéité primaire à base de résine acrylique pour supports en milieu humide. Forme un film élastique et imperméable, favorisant l'adhérence des finitions. Résiste aux UV et aux températures extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

HORIPOOL PRIMAIRE est un revêtement d'étanchéité primaire à base de résine acrylique, conçu pour les supports en milieu humide tels que piscines, bassins ou bâches à eau. Il forme un film élastique, imperméable et microporeux qui prépare les surfaces à recevoir des peintures ou revêtements de finition. Il assure une excellente adhérence, même sur supports difficiles, et résiste aux UV ainsi qu'aux conditions climatiques extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc clair transparent
Densité	Environ 1,01 g/cm³
Temps de séchage	4 à 6 h
Rendement / Consommation	0,25 à 0,35 kg/m² en 1 à 2 couches

AVANTAGES

- Application facile comme une peinture
- Forme un film continu, élastique et respirant
- Excellente adhérence, même sans chauffage ni collage
- Résistant aux rayons UV, conserve son élasticité
- Adapté aux conditions extrêmes (zones côtières ou industrielles)
- pH : Environ 8,5
- Ne contient aucun produit bitumineux

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Le support doit être parfaitement sec, propre et dépourvu de substances grasses ou polluantes.
Avant application, il est conseillé de stabiliser la surface et de boucher les pores pour améliorer l'adhérence et assurer une bonne couverture.
Aucun ajout d'eau n'est nécessaire pour la première couche.
En cas de support très absorbant, il est recommandé de procéder à une préparation soignée pour garantir une application homogène et durable.

Application :

Préparation du support :
Le support doit être sec, propre, et exempt de substances grasses ou poussiéreuses.
1ère couche :
Appliquer directement sans dilution, afin de stabiliser la surface et bloquer la porosité.
Cette couche favorise l'adhérence des finitions.
2ème couche :
Appliquer une deuxième couche pure, après 2 à 3 heures (sans ajout d'eau).

Consommation :

0,25 à 0,35 kg/m² en 1 à 2 couches, selon la porosité et la nature du support.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l'eau claire, immédiatement après usage

Stockage & Conservation :

Stable pendant 2 ans
Conserver à l'abri du gel et de la lumière directe

Sécurité & Précautions :

- ! Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- ! Utiliser dans un environnement bien ventilé.
- ! Porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- ! Éviter tout contact prolongé avec la peau ou les yeux.
- ! Tenir hors de portée des enfants.
- ! Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau.